

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «ССТ»

Шаповалов М.А. \_\_\_\_\_

«08» сентября 2025г.

**Проект технических условий изготовления  
индивидуальных изделий из стекла**

**ТУ 590000-006-39746402-2025**

Дата введения в действие  
«08» сентября 2025 г.

2025 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 590000-006-39746402-2025	Лист
						1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## Содержание

1	Область применения технических условий	3
2	Общие положения	3
3	Основные понятия и определения	3
4	Качество изделий	5
4.1	Определения пороков стекла и дефектов изделий	5
4.2	Допустимые пороки и дефекты изделий из стекла	6
4.3	Допустимые пороки и дефекты изделий из зеркал	7
5	Основные параметры и характеристики изготавливаемой продукции	9
5.1	Резка стекла	9
5.2	Изготовление изделий с различными видами кромки	9
5.2.1	Необработанная кромка	9
5.2.3	Обработка кромки вручную (для изделий с фасетом)	10
5.2.4	Прямолинейная шлифовка и полировка кромки	10
5.2.5	Шлифовка и полировка кромки с повышенной точностью на станках с ЧПУ	11
5.3	Изготовление вырезов	12
5.4	Сверление и зенкование отверстий	12
5.5	Прямолинейный фасет	13
5.6	Гравировка	16
5.7	Пескоструйная обработка стекла и зеркала	17
5.8	Система защиты поверхности стекла «ClearShield»	17
5.9	Кристаллайз	18
5.10	Закалка стекла	19
5.11	УФ - печать (ультрафиолетовая печать)	21
5.12	Ультрафиолетовая клейка	22
5.13	Стекло многослойное (триплекс)	22
5.14	Приклейка элементов (фланцы, петли, подвесы)	23
5.15	Нанесение плёнок (ламинирование)	23
5.16	Изготовление стемалита	24
6	Маркировка продукции	25
7	Упаковка продукции	25
8	Транспортировка, хранение и указания по эксплуатации стекла	26
9	Требования к материалам	27
10	Правила приемки продукции	27

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

2

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1.1 Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на изделия из листового стекла и зеркал (далее – изделия), предназначенные для остекления светопрозрачных конструкций, изготовления мебели, оформления интерьера, в том числе в декоративных целях, изготовления стекла безопасного (закаленного и ламинированного), плоского и моллированного (гнутого) различного применения.

1.2 Требования настоящих ТУ являются дополнительными к действующим нормам и правилам. При наличии разночтений между требованиями ТУ и действующих норм, следует руководствоваться требованиями настоящих технических условий.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, рабочим чертежам, соответствующих действующему техническому регламенту производства, а также требованиям действующих ГОСТ.

### Перечень ссылочной документации

Обозначение нормативных документов	Наименование нормативного документа
ГОСТ 17716-2014	Зеркала. Общие технические условия
ГОСТ 5533-2013	Стекло узорчатое. Технические условия
ГОСТ 111-2014	Стекло листовое бесцветное. Технические условия (с Изменением N 1)
ГОСТ 30698-2014	Стекло закалённое. Технические условия
ГОСТ 30826-2014	Стекло многослойное. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1)
ГОСТ 7376-89	Картон гофрированный. Общие технические условия.
ГОСТ 32557-2013	Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида
ГОСТ 33891-2016	Стекло закалённое эмалированное (стемалит). Технические условия
ГОСТ 32997-2014	Стекло листовое, окрашенное в массу. Общие технические условия (с Изменением N 1)
ГОСТ 32360-2013	Стекло матированное. Технические условия
ГОСТ 32529-2013	Стекло и изделия из него. Правила приемки
ГОСТ 32563-2013	Стекло с полимерными плёнками. Технические условия
ГОСТ 33561-2015	СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО Указания по эксплуатации.

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Стекло** - твёрдый, прозрачный (бесцветный или окрашенный), хрупкий материал, состоящий из стеклообразующих компонентов.

Виды стекла/зеркала	
бесцветное стекло	<i>бесцветное прозрачное стекло, не содержащее красителей.</i>
особо прозрачное стекло (осветлённое)	<i>бесцветное прозрачное стекло, с пониженным поглощением солнечного излучения.</i>
стекло, окрашенное в массу	<i>стекло, имеющее определённый цветовой оттенок из-за наличия в его составе красителей.</i>
зеркало	<i>стекло с отражающим покрытием, защищённым слоем краски.</i>

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

3

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

сатинированное стекло/зеркало (сатин)	<i>стекло/зеркало, поверхность которого подвергнута химической обработке, в результате чего обработанная часть поверхности становится матовой, шероховатой.</i>
стекло с лакокрасочным покрытием (лакобель)	<i>декоративное стекло, одна из сторон которого покрыта ровным слоем краски, в результате чего стекло становится непрозрачным.</i>
стекло с покрытием	<i>стекло с одним или несколькими слоями неорганических материалов, нанесённых на поверхность стекла для придания ему определённых свойств.</i>
<b>Виды обработки стекла/зеркала</b>	
резка	<i>придание изделиям нужных форм и размеров, согласно чертежей, шаблонов и электронных файлов.</i>
обработка кромки (для изделий с фасетом)	<i>ручная обработка кромки изделий с фасетом абразивными материалами.</i>
прямолинейная шлифовка кромки	<i>обработка кромки изделий с прямолинейными сторонами на станке прямолинейной обработки (кромка приобретает гладкую и матовую поверхность).</i>
прямолинейная полировка кромки	<i>обработка кромки изделий с прямолинейными сторонами на станке прямолинейной обработки полировальными кругами при высоких оборотах, (кромка приобретает гладкую, прозрачную и глянцевую поверхность).</i>
шлифовка кромки на ЧПУ	<i>обработка кромки изделий прямолинейной и криволинейной формы на станке с числовым программным управлением с высокой точностью (кромка приобретает гладкую и матовую поверхность).</i>
полировка кромки на ЧПУ	<i>обработка кромки изделий прямолинейной и криволинейной формы на станке с числовым программным управлением с высокой точностью (кромка приобретает гладкую, прозрачную и глянцевую поверхность).</i>
изготовление вырезов	<i>выполнение вырезов различных форм и размеров.</i>
сверление отверстий	<i>сверление сквозных отверстий в изделиях по заданным координатам.</i>
зенкование отверстий	<i>снятие фасок на отверстиях специальным инструментом.</i>
фасет	<i>вид декоративной обработки изделий прямолинейной формы в виде шлифованной или полированной полосы различной ширины по периметру изделия, расположенной под углом к плоскости изделия.</i>
гравировка	<i>вид декоративной обработки плоскости изделий в виде углублённых линий различных форм и размеров, имеющих шлифованную или полированную поверхность.</i>
пескоструйная обработка	<i>вид декоративной обработки поверхности изделий путём механического воздействия сыпучими абразивными материалами, в результате которой обработанная часть поверхности становится матовой и шероховатой.</i>
кристаллайз	<i>уникальная техника нанесения узора на поверхность стекла, которая при запекании прочно соединяет с поверхностью стекла стеклянные гранулы и образуют маленькие капельки, которые создают эффект покрытого кристалликами льда стекла.</i>
закалка стекла	<i>специальная термическая обработка стекла, обеспечивающая его повышенную механическую и термическую прочность, а также безопасный характер разрушения (без образования крупных осколков).</i>
стемалит	<i>закалённое стекло, на одну из сторон которого нанесено цветное покрытие из запекаемой, уже неотделимой от стеклянной поверхности, керамической краски.</i>

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

4

УФ - печать	<i>вид печати, с использованием особых чернил, отверждение которых происходит под воздействием ультрафиолета, образуя на стекле полимерное покрытие. Данная технология наиболее экологически чистая, что немало важно для интерьерной печати.</i>
УФ - склейка	<i>это современная технология склеивания деталей из листового стекла между собой и с металлом прозрачным клеем, отверждение которого происходит под воздействием ультрафиолетового излучения.</i>
многослойное стекло (триплекс)	<i>изделие из двух и более листов стекла, соединённых между собой специальной плёнкой, способной при ударе удерживать осколки.</i>
приклейка элементов	<i>приклейка ультрафиолет отверждаемым клеем к поверхности стекла металлических элементов таких как фланцы, петли и других. А также приклейка на зеркала подвесов на клей-герметик.</i>
нанесение плёнок (ламинирование)	<i>нанесение на поверхность стекла декоративных и защитных плёнок</i>
нанесение защитных составов	<i>нанесение полимерных составов, снижающих склонность к загрязнению и облегчающую очистку поверхности изделия (гидрофобная жидкость, «ClearShield»).</i>
декоративные плёнки	<i>плёнки различных цветов и фактур, применяемые для придания изделиям декоративных свойств.</i>

#### 4. Качество изделий

##### 4.1 Определения пороков стекла и дефектов изделий:

Определение	Описание
порок	<i>Видимый невооружённым глазом недостаток, ухудшающий внешний вид и/или ограничивающий возможность использования изделия из стекла.</i>
разрушающий порок	<i>Порок, нарушающий целостность изделия из стекла (трещина, включение с микротрещинами).</i>
неразрушающий порок	<i>Порок, не относящийся к разрушающему.</i>
локальный порок	<i>Порок, имеющий примерно одинаковые размеры по разным направлениям.</i>
линейный порок	<i>Порок, у которого длина значительно превышает ширину (царапина, свиль).</i>
<b>Пороки стекла</b>	
пузырь	<i>Газовая полость в стекле, размером более 0,5 мм.</i>
мошка	<i>Газовая полость в стекле, размером менее 0,5 мм.</i>
включение	<i>Инородное тело в стекле различного цвета, формы и размеров (огнеупорный или шихтный камень, вкрапление металлов).</i>
свиль	<i>Линейный порок, имеющий стекловидную структуру, который по внешнему виду и химическому составу отличается от основного стекла.</i>
прилипшая крошка	<i>Мелкие частицы стекла, впекившиеся к поверхности стекла..</i>
олово	<i>Точки или тонкие полосы серебристо-серого металла на поверхности стекла.</i>
выщелачивание	<i>Матовый налёт или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различных размеров и формы. Появляется в результате длительного контакта поверхности листового стекла с водой.</i>
скол	<i>Углубление на кромке изделия, вызванное откалыванием части стекла.</i>

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

5

выколка	<i>Углубление на поверхности изделия, вызванное откалыванием части стекла.</i>
щербление кромки	<i>Мелкие многочисленные сколы по кромке изделия из стекла.</i>
отбитый угол	<i>Нарушение геометрии угла листа стекла, вызванное откалыванием части стекла.</i>
выступ	<i>Нарушение геометрии кромки изделия из стекла в виде выступа на торцевой поверхности.</i>
трещина	<i>Нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину.</i>
посечка	<i>Нарушение целостности стекла, не проходящее через всю толщину и имеющее ограниченную длину.</i>
<b>Дефекты изделий из стекла</b>	
царапина	<i>Острое механическое повреждение поверхности изделия в виде черты.</i>
грубая царапина	<i>Царапина шириной более 0,1 мм. Имеет явно выраженные очертания, видимая невооружённым глазом.</i>
волосная царапина	<i>Царапина шириной до 0,1 мм. Имеет слабовыраженные очертания, трудноразличимая в обычных условиях освещения, с расстояния 0,6-1 м.</i>
потёртость	<i>Механическое повреждение поверхности изделия в виде сплошной или прерывистой полосы или пятна, матовое и/или шероховатое.</i>
несмываемое загрязнение	<i>Чужеродное вещество на поверхности изделия, не удаляемое средствами для мытья стёкол.</i>
отлип	<i>Отслаивание (нарушение адгезии) материала (клеящего слоя, покрытия) от поверхности стекла или покрытия.</i>
просвет	<i>Участок поверхности изделия из стекла, на котором частично или полностью отсутствует покрытие.</i>
деформация покрытия	<i>Неоднородность покрытия в виде выпуклостей, углублений, складок, морщин, размягчения, растрескивания.</i>
деформация плёнки	<i>Складки, морщины, разрывы или частичное отсутствие полимерной плёнки.</i>

Пороки, не указанные в таблице и видимые с расстояния 0,6-1 м, приравниваются к порокам, с которыми они имеют наибольшее сходство.

При наличии в одном изделии пороков нескольких видов общее их количество должно быть не более 3 шт. на 1 м<sup>2</sup>.

#### 4.2 Допустимые пороки и дефекты изделий из стекла

Виды, наименования и размеры пороков	Для площади изделия (S), м <sup>2</sup> .		
	S ≤ 1	1 < S ≤ 2	S > 2
<b>Локальные пороки (пузыри, включения, и т.д.)</b>			
до 0,5 мм. включительно	не нормируются, если расстояние между ними более 500 мм.		
свыше 0,5 до 1 мм. включительно	1 шт.	1 шт.	1 шт.
свыше 1 до 2 мм. включительно	не допускаются	1 шт.	
свыше 2 мм.	не допускается		
<b>Линейные пороки (царапины, потёртости, и т.д.)</b>			
Царапины волосные до 20 мм. включительно	1 шт.	не нормируются, если расстояние между ними более 500 мм.	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

6

Виды, наименования и размеры пороков	Для площади изделия (S), м <sup>2</sup> .		
	S≤1	1<S≤2	S>2
Царапины волосные свыше 20 мм.	не допускаются	1 шт.	не нормируются, если расстояние между ними более 500 мм.
Грубые царапины	не допускаются		
<b>Дефекты лакокрасочного покрытия</b>			
до 0,5 мм. включительно	не нормируются, если расстояние между ними более 50 мм.		
свыше 0,5 до 1 мм. включительно	не допускаются	1 шт.	2 шт.
свыше 1 мм.	не допускаются		

### Пороки матирования

Размеры пороков	Предельное количество пороков на один лист стекла
До 1 мм включительно	При расстоянии между пороками не менее 50 мм - <b>не нормируется</b> , менее 50 мм - включают в общее число пороков размером свыше 1 до 5 мм включительно.
Свыше 1 до 2 мм включительно	на 10 м <sup>2</sup> - 5 шт. менее 2 м <sup>2</sup> - 0 шт. от 2 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup> включительно - 2 шт
Свыше 2 до 5 мм включительно	на 10 м <sup>2</sup> - 2 шт. меньше 5 м <sup>2</sup> - 0 шт. от 5 м <sup>2</sup> до 10 м <sup>2</sup> включительно - 1 шт.
Свыше 5 мм	0 шт.

### 4.3 Допустимые пороки и дефекты изделий из зеркал

Виды, наименования и размеры пороков	Для площади изделия (S), м <sup>2</sup> .		
	S≤1	1<S≤2	S>2
<b>Локальные пороки (пузыри, включения, и т.д.)</b>			
до 0,5 мм. включительно	1 шт.	2 шт, если расстояние между ними более 500 мм.	3 шт, если расстояние между ними более 500 мм.
свыше 0,5 до 1 мм. включительно	не допускаются	1 шт.	
свыше 1 до 2 мм. включительно		не допускаются	1 шт.
свыше 2 мм.	не допускаются		
<b>Линейные пороки (царапины, потёртости, и т.д.)</b>			
Царапины волосные до 20 мм. включительно	1 шт.	не нормируются, если расстояние между ними более 500 мм.	
Царапины волосные свыше 20 мм.	не допускаются	1 шт.	не нормируются, если расстояние между ними более 500 мм.
Грубые царапины	не допускаются		
<b>Пороки отражающего покрытия</b>			
Царапины, пятна, включения, краевая коррозия, просвет, деформация покрытия	не допускаются		

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

7

Виды, наименования и размеры пороков	Для площади изделия (S), м <sup>2</sup> .		
	S≤1	1<S≤2	S>2
<b>Пороки защитного покрытия</b>			
Царапины, отлипы, включения, деформация покрытия	не допускаются		

### Пороки матирования

Размеры пороков	Предельное количество пороков на один лист стекла
До 1 мм включительно	При расстоянии между пороками не менее 50 мм - <b>не нормируется</b> , менее 50 мм - включают в общее число пороков размером свыше 1 до 5 мм включительно.
Свыше 1 до 2 мм включительно	на 10 м <sup>2</sup> - 5 шт. менее 2 м <sup>2</sup> - 0 шт. от 2 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup> включительно - 2 шт.
Свыше 2 до 5 мм включительно	на 10 м <sup>2</sup> - 2 шт. меньше 5 м <sup>2</sup> - 0 шт. от 5 м <sup>2</sup> до 10 м <sup>2</sup> включительно - 1 шт.
Свыше 5 мм	0 шт.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

8





## Допустимое значение разности длин диагоналей в изделиях с прямолинейной шлифовкой и полировкой кромки

Таблица 5

Длина диагонали, мм	Разность длин диагоналей в мм, изделий толщ. мм.	
	До 4 мм	Свыше 4 мм
До 1600	2	3
От 1601 до 2500	3	3
От 2501 до 4000	4	4

5.2.3.4 Сколы, выщерблены, отбитые углы на поверхности кромки не допускаются. По границе обработки шлифованной кромки допускаются микросколы до 0,5 мм. Углы изделий с прямолинейной шлифованной и полированной кромкой шлифуются вручную, фаски размером от  $1 \pm 0,5 \times 45^\circ$ .

### 5.2.4 Шлифовка и полировка кромки с повышенной точностью на станках с ЧПУ

5.2.4.1 Выполняется на станке с числовым программным управлением (ЧПУ), на изделиях с прямолинейными и криволинейными кромками толщина стекла 4 - 12 мм. Отличается повышенной точностью. Обработанная на ЧПУ кромка изделия может быть выполнена как шлифованной, так и полированной. Имеет слабозаметные характерные продольные полосы от обрабатывающего инструмента.

5.2.4.2 Конструктивные ограничения по размерам и технологические параметры деталей при обработке кромки на ЧПУ отражены в таблице 6.

Таблица 6

Форма изделия	Конструктивно-технологические параметры		
	Минимальный размер изделия, мм	Максимальный размер изделия, мм	Примечание/ограничение
Прямолинейная (квадрат, прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция и т.д.)	Треугольник должен описывать окружность $\phi 175$ мм. Квадрат, параллелограмм, ромб должен описывать окружность $\phi 220$ мм. Прямоугольник 110x450 мм.	Вписанный в прямоугольник 1320x3100 мм	Минимальный острый угол $25^\circ$ . Профиль кромки РЕ стекло 4 мм, Профиль кромки FA стекло 6 – 12 мм.
	Размер детали должен описывать прямоугольник 300x500 мм	вписанный в прямоугольник 2600x5000 мм	Минимальный острый угол $35^\circ$ . Зеркало, стекло 4 мм – только шлифовка Профиль кромки FA стекло 4 – 12 мм. <u>В изделии должна присутствовать прямая сторона/основание длиной не менее 500 мм.</u>
Криволинейная	Размер детали должен описывать круг $\phi 240$ мм. Круг $\phi 240$ мм.	Вписанный в прямоугольник 1400x3100 мм. Круг $\phi 1400$	Минимальный внутренний радиус 55 мм. Профиль кромки РЕ стекло 4 мм, Профиль кромки FA стекло 6 – 12 мм.
	Размер изделия должен описывать прямоугольник 300x500 мм	Вписанный в прямоугольник 2600x5000 мм	Без внутренних радиусов. Зеркало, стекло 4 мм – только шлифовка. Профиль кромки FA стекло 4 – 12 мм. <u>В изделии должна присутствовать прямая сторона/основание длиной не менее 500 мм</u>

5.2.4.3 Сколы, выщерблены, отбитые углы на поверхности обработанной кромки не допускаются. По границе обработки шлифованной кромки допускаются микросколы до 0,5 мм. По границе обработки полированной кромки сколы не допускаются.

5.2.4.4 Разница длин диагоналей в изделиях прямоугольной формы при обработке кромки на станках с ЧПУ  $\pm 1$  мм.

5.2.4.5 Предельные отклонения размеров изделий прямоугольной и криволинейной формы, изготавливаемых по чертежу при обработке кромки на станках с ЧПУ указаны в таблице 7.

Име. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Взам. инв. №					
Име. № дубл.					
Подп. и дата					

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

11

Таблица 7

Толщина материала, мм	Размер, мм	
	До 500	От 500 до 5000
4 - 12	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$

### 5.3 Изготовление вырезов

5.3.1 Вырезы выполняются на стёклах толщиной от 4 до 12 мм. Максимальный размер детали при выполнении вырезов 2600x5000 мм.

5.3.2 Вырезы выполняются со шлифованной кромкой и внутренним радиусом не менее 8 мм.

5.3.3 Минимальная ширина открытого выреза 12 мм на стёклах толщиной от 4 до 12 мм.


5.3.4 Минимальный размер внутреннего выреза 16x16 мм.

5.3.5 Требования к размерам и расположению вырезов в изделиях описаны в п. 5.11.9.


5.3.6 При расчёте минимальных размеров деталей с открытым или внутренним вырезом необходимо учитывать расстояние от кромки выреза до кромки изделия. Необходимое минимальное расстояние 110 мм, рис 3.

Рис 3.

Открытый вырез



Внутренний вырез



5.3.7 Допустимые отклонения от размера выреза и его расположения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Толщина стекла, мм	Отклонения, мм
4 - 6	$\pm 1,5$
8 - 12	$\pm 2$

### 5.4 Сверление и зенкование отверстий.

5.4.1 Сверление и зенкование выполняется в стекле, толщиной от 4 до 12 мм.

Минимальный размер просверливаемого стекла – 100x100 мм.

Максимальный размер 2600\*5000 мм.

#### Сверление отверстий по шаблону не выполняется.

5.4.2 Для сверления отверстий используются сверла:  $\varnothing$  5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 46; 48; 50; 52; 55; 63; 70 мм.

5.4.3 Отверстия могут быть выполнены как с зенкованием, так и без него, рис 4.

Рис 4.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

12



5.4.4 Зенкование отверстий производится в стекле под углом 45°, на глубину не более 1/2 толщины стекла.

5.4.5 Допускается наличие сколов на кромках отверстия, размером до 3 мм.

5.4.6 Допустимые значения отклонений от заданного центра отверстий приведены в Таблице 9.

Таблица 9

Диаметр отверстия, мм	Отклонения, мм
6 ÷ 20	± 1,5
22 ÷ 70	± 2

5.4.7 Допустимые значения отклонений от заданного диаметра отверстий приведены в Таблице 10.

Таблица 10

Диаметр отверстия, мм	Отклонения, мм
6 ÷ 10	± 0,5
12 ÷ 70	± 1

## 5.5 Прямолинейный фацет


**Ширина фацета - А** – размер шлифованной или полированной полосы различной ширины по периметру изделия, расположенной под углом к плоскости изделия, рис 5.

**Угол фацета - В** – угол наклона грани фацета к плоскости изделия, рис 5.

**Остаточная кромка - С** – торцевая часть фацетированной детали, рис 5.

**Толщина стекла - D**, рис 5.

Рис 5.



5.5.1 Фацет выполняется без обработки и с обработкой кромки с описанными ниже параметрами. На стекле и зеркале толщиной 4 - 6 мм шлифованная кромка профиль РЕ. На стекле толщиной 8 - 15 мм шлифованная/полированная кромка профиль FA.

5.5.2 Максимальные размеры обрабатываемых деталей должны быть вписаны в прямоугольник размером 3176x2516 мм.

5.5.3 Минимальные размеры в зависимости от ширины фацета и фигуры обрабатываемых деталей приведены в Таблице 11.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 590000-006-39746402-2015






Лист

13

Таблица 11

Ширина фацета, мм	Прямоугольная деталь (Рис 6)	Треугольник (Рис 7)	Трапеция (Рис 8)	Ромб (Рис 9)
5 - 15	50x100 мм	сторона - 100 мм h – 70 мм, острый угол 30°	h – 50 мм, длина - 500 мм угол 45°	100x100 мм острый угол 45°
20 - 30	135x135мм	сторона - 210 мм h – 150 мм, острый угол 30°	h – 135 мм, длина - 500 мм угол 45°	200x200 острый угол 45°
35 - 40	200x200 мм	сторона - 250 мм h – 250 мм, острый угол 30°	h – 200 мм, длина - 500 мм угол 45°	250x250 мм острый угол 45°

*Примечание: Размер стороны B трапеции должна быть не менее 60% длины стороны A. (Рис 10).*



5.5.4 Типовые характеристики прямолинейного фацета приведены в таблице 12.

Таблица 12

Толщина стекла, S (справочный размер)	Ширина фацета, мм	Размер остаточной кромки, мм
Односторонний фацет		
4 мм	5	1,9
	10	
	15	
	20	
	25	
5 мм	5	2,6
	10	
	15	
	20	
	25	
	30	


Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Толщина стекла, S (справочный размер)	Ширина фацета, мм	Размер остаточной кромки, мм	
6 мм	5	3,6	
	10		
	15		
	20		
	25		
	30		
	35		
	40		
8 мм	5	5,1	
	10		
	15		
	20		
	25		
	30		
	35		
	40		
10 мм	10	8	
	15		
	20		
	25		
	30	7,1	
			35
			40
			40
12 мм	10	10	
	15		
	20		
	25		
	30	9,1	
			35
			40
			40
Двусторонний фацет			
8 мм	20	2,2	
	25	2	
	30	2,4	
	35	2,8	
10 мм	30	4,2	
	35	4,6	

5.5.5 Допустимое отклонение ширины прямолинейного фацета от заданной  $\pm 1$  мм.

5.5.6 Отклонение пересечения граней фацета от биссектрисы угла – расстояние от угла изделия до линии пересечения граней фацета  $d$ , рис 11. Отклонение граней фацета от биссектрисы угла в зависимости от ширины фацета приведены в таблице 13.

Рис 11.



Ине. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

15

Таблица 13



Ширина facets, мм	Максимальное отклонение пересечения граней facets от биссектрисы угла, мм
5 - 10	1,5
15 - 20	2
25 - 30	3
35 - 40	4

## 5.6 Гравировка

5.6.1 Форма линии гравировки может быть V - образной и U - образной. Поверхность гравированной линии может быть полированной или шлифованной.

5.6.2 На форму и длину линии гравировки при создании орнаментов накладываются ограничения, указанные в таблице 14.

Таблица 14

Форма гравировки	Ширина гравировки и L, мм	Толщина стекла S, мм	Гравировка «навылет»	Минимальный радиус линии, R min	Минимальная длина линии, мм	Минимальный размер детали, мм	Максимальный размер детали, мм
	6 +0/-1	4-12	+	15	30	130x195	3210x1650
	10 +0/-1		+	30			
	4 +0/-1		+	15			
	15 +0/-1	-	30				
	15 +0/-1	+					

*Примечание:*  
Форма и длина окончания линии гравировки - не регламентируется.

5.6.3 Минимальное расстояние между границами параллельных линий гравировки 0 мм с погрешностью +0/ -2 мм.

5.6.4 Предельное отклонение ширины гравировки для стекла:

- 4 - 6 мм составляет +0/-1 мм;
- 8 - 12 мм составляет +0/-2 мм.

### 5.6.5 Параметры изготовления гравировки

5.6.5.1 Гравировка «навылет». По умолчанию выполняется на всех изделиях, если линия гравировки в файле доходит до границы изделия.

Гравировка «навылет» **НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ**:

- на изделиях с фасетом;
- на стекле и зеркале толщиной 4 - 6 мм с шириной гравировки 15 мм (Таблица 13).

5.6.5.2 Гравировка «не навывлет». Линия гравировки по умолчанию не доходит до границы facets на расстояние 3 +/-1мм.

5.6.5.3 Сопряжение двух линий гравировки. Расстояние между границей одной и окончанием второй линии гравировки будет равняться половине номинальной ширины гравировки с допуском +/-1мм.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

16

**5.6.5.4 Соединение двух и более линий гравировки в одной точке.** Расстояние между окончаниями линий гравировки будет равняться от 1/2 до 1,0 номинальной ширины гравировки с допуском +/-1мм.

## 5.7 Пескоструйная обработка стекла и зеркала

5.7.1 Под воздействием сыпучих абразивных материалов, подаваемых струёй сжатого воздуха, поверхность стекла/зеркала принимает матовый оттенок. Поверхность стекла, подвергшаяся пескоструйной обработке, становится восприимчивой к загрязнениям, в связи с чем, её рекомендуется обрабатывать специальным защитным гидрофобным составом. Защита пескоструйной поверхности стекла значительно снижает склонность обработанной поверхности к загрязнениям, но не гарантирует их полное отсутствие, что не является браком.

5.7.2 На закаленных изделиях с применением пескоструйной обработкой общее отклонение от плоскостности не нормируется.

5.7.3 Минимальные размеры изделий: 200x200 мм.

5.7.4 Максимальный размер изделий для сплошной пескоструйной обработки: 1800\*3176 мм.

5.7.5 Максимальный размер узора пескоструйной обработки 1200x3176 мм.

5.7.6 Контроль качества поверхности стекла и зеркала, подвергшейся пескоструйной обработке, осуществляется согласно раздела 21 ГОСТ 32557-2013 «Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида».

5.7.7 Предельное отклонение размеров и места расположения изображения, выполненного методом пескоструйной обработки, не должно превышать значений, указанных в таблице 15.

Таблица 15

Толщина стекла, мм	Размер изображения, мм				
	До 500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-3200
От 3 до 6	± 2	± 2	± 2	± 3	± 4
8	± 2	± 2	± 3	± 4	± 4
От 10 и более	± 3	± 4	± 4	± 4	± 4

5.7.8 Предельные отклонения разности длин диагоналей изображения прямоугольной формы, выполненного методом пескоструйной обработки, не должно превышать значений, указанных в таблице 16.

Таблица 16

Длина диагонали, мм	Максимальная разность длин диагоналей, мм
До 1600	4
От 1600 до 2500	6
От 2500 до 4000	8

## 5.8 Система защиты поверхности стекла «ClearShield»

5.8.1 ClearShield – уникальный полимерный материал, позволяющий сохранить первоначальные свойства стеклянных поверхностей, существенно снизить трудовые и финансовые затраты на поддержание стеклянных конструкций и в чистом и презентабельном виде в разных условиях эксплуатации.

5.8.2 Важнейшим отличительным свойством покрытия ClearShield является эффект придания стеклу высоких показателей гидрофобности на очень продолжительный период времени, вследствие чего вода и прочие вещества не задерживаются на поверхности стекла, тем самым приобретая самоочищающиеся свойства.

5.8.3 При обработке стекла ClearShield происходят процессы срачивания стекла и полимерного покрытия на молекулярном уровне, образуя тем самым дополнительный защитный слой, который становится частью стекла. Обработанное стекло не подвергается коррозии, не мутнеет, оставаясь прозрачным и сохраняет вид совершенно нового стекла.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

17

5.8.4 Органические и неорганические загрязнения оставляют пятна и разводы на необработанном стекле, со временем значительно снижая прозрачность и наносят тем самым непоправимый вред. Зачастую подобные загрязнения невозможно удалить даже профессиональными концентрированными средствами. После обработки системой ClearShield стекло надолго становится инертным к подобным воздействиям, сохраняя свой первоначальный вид.

## 5.9 «Кристаллайз»

5.19.1 Кристаллайз – это эксклюзивный способ нанесения декоративного узора на поверхность стекла. Внешний вид «кристаллайза», напоминает искристые кристаллики льда, застывшие на поверхности изделия, рис 12.

5.19.2 «Кристаллайз» изготавливается путём впекания на поверхность изделия стеклянных гранул особого химического состава. Наносится на все виды стекла, устойчив к механическим воздействиям, подлежит обязательному закаливанию.

Рис 12.



5.9.3 Минимальный размер детали: 100x300 мм.

5.9.4 Максимальный размер детали: 2300x1000 мм.

5.9.5 Максимальный размер рисунка, наносимого на деталь: 1600x900 мм.

5.9.6 Допуски по качеству на изделиях, выполненных в технике «Кристаллайз» указаны в таблице 17.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

18

Таблица 17

Допуски по качеству на изделиях, выполненных в технике «Кристаллайз»	
отклонение расположения рисунка относительно заданного места расположения	$\pm 2$ мм
слипание капель рисунка, проявляющееся белёсым пятном, $\varnothing$ до 3 мм.	3 шт на 0,1 м <sup>2</sup> рисунка
слипание капель рисунка, проявляющееся белёсым пятном, $\varnothing$ до 5 мм.	1 шт на 0,1 м <sup>2</sup> рисунка
слипание капель рисунка, проявляющееся белёсым пятном, $\varnothing$ более 5 мм.	не допускается
отдельные капли кристаллайза вне поля рисунка $\varnothing$ до 0,5 мм.	допускаются без ограничений
отдельные капли кристаллайза вне поля рисунка $\varnothing$ от 0,5 до 1 мм.	3 шт на 1 м <sup>2</sup> изделия
отдельные капли кристаллайза вне поля рисунка $\varnothing$ более 1 мм.	не допускается
несмываемые пятна, разводы	не допускается

### 5.10 Закалка стекла

5.10.1 Закалка - вид термической обработки стекла, обеспечивающий его повышенную механическую и термическую прочность, а также безопасный характер разрушения (без образования крупных осколков). Закалка изделий из зеркал и триплекса не выполняется.

5.10.2 Все этапы механической обработки стекла на изделиях должны быть выполнены до закалки (обработка кромки, сверление, изготовление вырезов).

5.10.3 Выполняется закалка стекла, толщиной 4÷12 мм.

5.10.4 Минимальные размеры изделий 260x100 мм.

5.10.5 Максимальные размеры изделий 2400x4200 мм.

5.10.6 Технические требования и допустимые отклонения к изделиям из стекла, подвергающихся закалке, описаны в ГОСТ 30698 – 2014 Стекло закалённое. Технические условия.

5.10.7 Отклонение от плоскостности изделий не должны превышать значений, указанных в таблице 18.

Таблица 18

Номинальная толщина стекла, мм	Общее отклонение от плоскостности, мм/м, не более		Локальное отклонение от плоскостности, мм/300 мм, не более
	Стекло без покрытия	Стекло с покрытием	
От 3,0 до 5,0 влюч.	3	4	0,5
Св. 6,0 до 12 влюч.	2	3	0,4

**Примечание:** Отклонение от плоскостности не регламентируется для изделий изготовленных из узорчатого стекла, в том числе стекла «Мори», согласно п.4.7 ГОСТ 30698 - 2014, СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

### 5.10.8 Требования к отверстиям

- минимальный диаметр цилиндрических отверстий ( $d_{\min}$ ) должен быть не менее:

$$d_{\min} \geq 5 \text{ мм, для } s = 4 \div 5 \text{ мм, где } s - \text{толщина стекла;}$$

$$d_{\min} \geq s, \text{ для } s = 6 \div 12 \text{ мм, где } s - \text{толщина стекла.}$$

- расстояние между краем отверстия и кромкой стекла, должно быть:

$$a \geq 1,5s, \text{ для } s = 4 \div 6 \text{ мм, рис 13;}$$

$$a \geq 11 \text{ мм, для } s = 8 \div 10 \text{ мм, рис 13;}$$

$$a \geq 2s, \text{ для } s = 12 \text{ мм, рис 13;}$$

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

19

- расстояние от кромки отверстия до угла от  $90^\circ$  до  $75^\circ$  стекла без скругления угла, должно быть не менее:  $b \geq 3s$ , рис 13.

- расстояние от кромки отверстия до угла  $\leq 75^\circ$  стекла без скругления угла, должно быть не менее:  $b \geq 6s$ , рис 13


- расстояние от кромки отверстия до криволинейной кромки стекла скругленным радиусом не менее номинальной толщины используемого стекла, должно быть не менее:

$e \geq 1,5s$  при условии, что угол от  $90^\circ$  до  $75^\circ$ , рис 13;

$e \geq 6s$  при условии, что угол  $\leq 75^\circ$ , рис 13.

- расстояние между кромками рядом расположенных отверстий должно быть не менее :  
 $f \geq 1,5s$ , где  $s$  - толщина стекла, рис 13.

Рис. 13



#### 5.10.9 Требования к вырезам

- минимальный внутренний радиус вырезов ( $R_{min}$ ) должен быть не менее:

$R_{min} \geq s$ , где  $s$  - толщина стекла;

- размеры прямоугольных закрытых вырезов должны быть не более трети соответствующего размера стекла, рис.14:

$x \leq 1/3 B$ ;

$y \leq 1/3 A$ .

- минимальное расстояние от кромки закрытого выреза до кромки стекла должно быть не менее 80 мм, рис 14;

$a \geq 80$  мм;

$b \geq 80$  мм.

- минимальное расстояние от кромки открытого выреза (коннекторы, петли) до угла стекла должно быть не менее:  $c \geq 6s$  мм, где  $s$  - толщина стекла, рис 14.


Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

20

Рис. 14



### 5.11 УФ - печать (ультрафиолетовая печать)

5.11.1 УФ - печать - вид печати, с использованием особых чернил, отверждение которых происходит под воздействием ультрафиолета, образуя на стекле полимерное покрытие. Данная технология наиболее экологически чистая, что немало важно для интерьерной печати.

5.11.2 УФ - печать выполняется на плоских изделиях из стекла, массива дерева, МДФ, ламината, пластика, керамической плитки, и прочих материалов.

5.11.3 УФ - печать может осуществляться по файлам из каталога компании, либо по предоставленному заказчиком файлу.

5.11.4 Допуски и ограничения к изделиям с УФ - печатью указаны в таблице 19.

Таблица 19

Допуски и ограничения к изделиям с УФ - печатью	
максимальный размер детали	2050x3000 мм
минимальный размер детали	50x50 мм
максимальная толщина детали	50 мм
общий или локальный прогиб детали	≤ 1 мм
предельное отклонение расположения рисунка относительно указанного его места расположения	± 2 мм
несоответствия цвета (оттенка) рисунка	допускаются в пределах диапазона цветовых оттенков или согласованных образцов - эталонов
размытость, нечёткость и неровность границ элементов рисунка	допускаются в пределах согласованных образцов - эталонов

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

21



Рис. 15



*a* - смещение листов стекла в многослойном стекле

5.13.10 Применение вставки «Сетка» в многослойном стекле.

5.13.10.1 Вставка «Сетка» является декоративным элементом, который придает многослойному стеклу эффектный внешний вид способный вписаться в любой интерьер.

5.13.10.2 В таблице 20 перечислены основные показатели внешнего вида многослойного стекла с применением декоративной вставки и их допуски по отклонениям.

Таблица 20.

Основные показатели внешнего вида	Допуски
Смещение/отклонение направление узора	Не регламентируется
Деформация сетки по периметру отверстий/вырезов	до 20 мм
Деформация сетки на углах изделия	до 10 мм
Заводские узелки (соединение двух нитей)	2 шт на 1м <sup>2</sup>
Неоднородность цвета сетки в рамках одного изделия	Не регламентируется

**5.14 Приклейка элементов**

5.15.1 Приклейка ультрафиолет отверждаемым клеем к поверхности стекла металлических элементов таких как фланцы, петли и других. А также приклейка на клей-герметик подвесов к защитному слою зеркал.

**5.15 Нанесение плёнок (ламинирование)**

5.15.1 Нанесение защитных, декоративных плёнок производится на стекло, зеркало, закалённое стекло, триплекс.

5.15.2 Защитная плёнка наносится на непрозрачную сторону стекла с лакокрасочным покрытием и зеркала с целью защиты от разлёта осколков при разрушении изделия. Внешний вид защитной плёнки не регламентируется.

5.15.3 Декоративная плёнка на стекло может наноситься как сплошным слоем, так и в виде узора выполненного методом плоттерной резки. Внешний вид декоративной плёнки по спецификации производителя.

5.15.4 Толщина стекла от 4 мм и выше.

5.15.5 Минимальный размер стекла - 100x100 мм.

5.15.6 Максимальный размер стекла - 3210x1200 мм. (ширина ограничена шириной ламинатора).

5.15.7 При нанесении плёнки на заклеенное стекло, допускается образование пузырей, неоднородных вкраплений характерных для закалённого стекла.

5.15.8 Отклонения размеров от заданного места расположения изображения, выполненного методом плоттерной резки, не должно превышать значений указанных в таблице 21.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

23

Таблица 21

Толщина стекла, мм	Размер изображения, мм				
	До 500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-3000
От 4 до 6	± 2	± 2	± 2	± 3	± 4
8	± 2	± 2	± 3	± 4	± 4
От 10 и более	± 3	± 4	± 4	± 4	± 4

5.15.9 Количество допустимых пороков изделий из стекла с декоративной плёнкой не должно превышать значениям указанных в таблице 22.

Таблица 22

Тип порока	Допуски
Локальные пороки	локальные пороки размером менее 0,5 мм не нормируются
	размером ≤ 1,0 мм не допускается в сосредоточенном виде
	размером более 1,0 мм до 2,0 мм не допускаются более 1 шт./м <sup>2</sup>
	размером более 2,0 мм не допускаются
Линейные пороки	грубые царапины не допускаются
	волосные царапины длиной до 3 мм не нормируются
	волосные царапины длиной более 30 мм не допускаются
	допускаются волосные царапины в несосредоточенном виде общей длиной ≤ 75мм на 1м <sup>2</sup>
	волосные царапины общей длиной более 75мм на 1м <sup>2</sup> не допускаются
Пузыри, отлипы	не допускаются
Деламинация	не допускаются
Складки	не допускаются
Радужность	допускается
Царапины грубые	не допускаются
<b>Примечания</b>	
1. Сосредоточенность пороков не должна превышать количество более 4шт, расположенных на расстоянии до 200 мм друг от друга.	
2. Количество ворсинок длиной от 3 до 5 мм не должно превышать 5 шт. на 1 м <sup>2</sup> .	

## 5.16 Изготовление стемалита

5.16.1 **Стемалит** — это закалённое стекло, изготавливается методом нанесения по всей поверхности (или его части) на одну из сторон листового стекла керамической краски разных цветов с последующим закреплением ее на поверхности стекла в процессе закалки. Стемалит предназначен для безопасного остекления несветопрозрачных строительных конструкций, элементов ограждения, внутреннего интерьера, мебели и других целей.

Наша компания изготавливает стемалит путем нанесения двойного слоя керамической краски.

Керамические краски, подбираемые по цвету RAL на готовом изделии, могут отличаться от образцов из-за особенностей цветопередачи, вида, толщины и производителя стекла. Рекомендуем предварительно заказывать образцы.

5.16.2 Минимальный размер изделия - 260x100 мм.

5.16.3 Максимальный размер изделия – 1300x2500 мм.

5.16.4 Отклонения размеров от заданного места расположения изображения, не должно превышать значений указанных в таблице 23.

Таблица 23

Толщина стекла, мм	Размер изделия, мм				
	До 500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500
От 4 до 6	± 2	± 2	± 2	± 3	± 4
8	± 2	± 2	± 3	± 4	± 4
От 10 и более	± 3	± 4	± 4	± 4	± 4

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

24

5.16.5 Требования внешнего вида стемалита с лицевой стороны (стороны без краски) должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 24.

Таблица 24

Наименование порока	Допуски
Грубые царапины	Не допускаются
Волосные царапины, мм: до 75 включительно	Не допускаются суммарной длиной более 75 мм на 1 м <sup>2</sup>
свыше 75 мм	Не допускаются
Неоднородность, неравномерность окраски	Не нормируется
Точечные просветы размером, мм до 0,5 включительно	Не нормируются
свыше 0,5 до 1,0 включительно	Допускаются в несосредоточенном виде
свыше 1,0	Не допускаются
Наличие краски на фаске и кромке	Допускается. Не нормируется
Примечание – сосредоточенность не должна превышать 5 шт/м <sup>2</sup> точечных просветов, расположенных на расстоянии друг от друга не менее 200 мм.	

## 6 Маркировка продукции

6.1 Маркировка упакованных изделий из стекла и зеркал наносится на упаковку чёрным маркером с указанием: № заказа, габаритных размеров, количеством изделий в упаковке, а также ставится личный штамп упаковщика.

6.2 В случае если на изделии присутствуют выступающие элементы или открытые вырезы, размером 200\*200 мм, то на упаковку, в месте где они расположены наносится штриховка чёрным маркером.

6.3 Если изделие отгружается без упаковки, то маркировка наносится белым маркером на стекле.

6.4 По согласованию с заказчиком возможна маркировка готовой продукции этикетками на клеевой основе. Этикетка наносится на каждое изделие или брикет из заказа с указанием на ней: заказчика, № заказа, № изделия, габаритных размеров, веса изделия, даты отгрузки и адреса доставки.

## 7 Упаковка продукции

7.1 Упаковка продукции осуществляется по согласованию с заказчиком.

7.2 Применение и виды упаковки продукции отражены в таблице 25.

Таблица 25

Вид упаковки	Применение
без упаковки	<i>не рекомендуется, так как не защищает изделие от загрязнения, иных внешних факторов и случайных повреждений во время хранения, транспортировки и перемещения.</i>
упаковка в стретч - плёнку	<i>защищает поверхность стекла от загрязнения и иных внешних факторов, не защищает от случайных повреждений во время хранения, транспортировки и перемещения. Упаковка производится по одному или по несколько изделий в пачку с перекрыванием каждого изделия слоем стретч плёнки.</i>

Име. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 590000-006-39746402-2015

Лист

25

Вид упаковки	Применение
упаковка в гофрокартон (ГФК)	защищает поверхность стекла от загрязнения и иных внешних факторов, а также от случайных повреждений во время хранения, транспортировки и перемещения. Глянцевая поверхность зеркал дополнительно защищается стретч - плёнкой. Изделия упаковываются по одному или по несколько штук одинакового размера с прокладыванием между ними слоем стретч пленки.
упаковка в деревянную обрешётку	предназначена для исключения разрушения штучных изделий, весом до 80 кг, при последующей транспортировке на неподготовленных транспортных средствах. Изделия предварительно упаковываются, либо переукладываются гофрокартоном, затем укладываются в деревянную обрешётку.
упаковка в ЯЩИК (ш1200*д800*в700)	предназначена для упаковки серийной продукции, максимального размера 1200*600мм, общим весом до 800 кг, защищает поверхность стекла от загрязнения и иных внешних факторов, а также от случайных повреждений во время хранения, транспортировки и перемещения. Предварительно формируются брикеты удобные для укладки в ящик и предотвращающие образование сколов и трещин при укладке, транспортировке и распаковке продукции. Изделия с одинаковыми размерами упаковываются по 5 – 10 шт. через стретч плёнку, а затем брикеты прокладываются упаковочной бумагой. Внутренняя полость ящика, перед укладкой брикетов защищается гофрированным картоном, либо пенопластом, толщиной 20мм.
упаковка на деревянную А - образную пирамиду	предназначена для упаковки серийной продукции, размером более 1200*600, общим весом от 800 до 1200 кг, защищает поверхность стекла от загрязнения и иных внешних факторов, а также от случайных повреждений во время хранения, транспортировки и перемещения. Погрузо-разгрузочные работы выполняются только погрузчиком.
упаковка на деревянную А - образную пирамиду с обрешёткой для ТК	Стандартная А-образная деревянная пирамида дополнительно оббивается обрешёткой. Предназначена для отправки изделий через Транспортную компанию. Размер изделий более 1200*600, общим весом от 800 до 1200 кг, защищает поверхность стекла от загрязнения и иных внешних факторов, а также от случайных повреждений во время хранения, транспортировки и перемещения транспортной компанией. Погрузо-разгрузочные работы выполняются только погрузчиком.
возвратная металлическая А - образная пирамида	предназначена для транспортировки продукции, общим весом до 1500 кг. Изделия устанавливаются через пробковые прокладки или бумагу и фиксируются стреп - лентой. Погрузо-разгрузочные работы выполняются как погрузчиком, так и грузоподъёмным краном.
<b>***По согласованию с заказчиком возможно сочетание нескольких видов упаковки в рамках одного заказа.</b>	

7.3 Вес упакованных в гофрокартон изделий, не превышает 35 – 40 кг.

7.4 Изделия с элементами которые выступают относительно плоскости детали, упаковываются в гофрокартон по два изделия тыльной стороной друг к другу, предварительно завернутых в стрейч плёнку.

## 8 Транспортировка, хранение и указания по эксплуатации стекла

8.1 Изделия транспортируются любым видом транспорта при условии обеспечения их сохранности и предохранения от механических повреждений.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

**ТУ 590000-006-39746402-2015**

Лист

26

